APLICAFLEX®
5 años

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN:
APLICAFLEX es un impermeabilizante elastoméricode buen desempeño, elaborado a base de resinas estiren acrílicas, con características de buena impermeabilidad y duración, excelente adherencia y una resistencia superior a la intemperie en ambientes marinos, industriales, urbanos o campestres convirtiéndolo en un producto ideal para impermeabilizar y proteger.

USOS:
• Se usa como recubrimiento impermeable y decorativo en techos de concreto, fibrocemento, lamina, entre otros, aplicable en casas habitación, hoteles, fábricas, bodegas, etc.
• Para mantener y renovar sistemas impermeables ya existentes bien adheridos.

BENEFICIOS:
• Buenas propiedades de adherencia, elasticidad, reflectancia solar (en blanco)
• Máximo rendimiento
• Buena resistencia al agua
• Colores sólidos a la luz

PROPIEDADES GENERALES:

Naturaleza	Estiren acrílico
Acabado	Mate
Densidad a 25°C	1.3 –1.4 g/ml
Sólidos en peso	50% min
Sólidos en volumen	38% min
VOC (g/l)	10 máx
Viscosidad (UK)	115 -150
No. De componentes	1

PRESENTACIÓN:
• Galón de 4 L
• Cubeta de 19 L

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:
1. La superficie debe encontrarse perfectamente limpia, libre de polvo, cal, salitre, humedad, grasa, moho o cualquier otro agente contaminante.
2. Las grietas y cuarteaduras deben ser reparadas previamente para aplicar el producto sobre una superficie uniforme (Cemento plástico)
3. En el caso de que la superficie presente impermeabilizante envejecido este deberá ser removido antes de aplicar la nueva capa de impermeabilizante.
4. Si la superficie es de concreto nueva, debe estar completamente fraguada y seca, lavar con ácido muriático para eliminar los residuos del fraguado.

PRODECIMIENTO DE APLICACIÓN
Medios de aplicación:
• Cepillo de ixtle • Rodillo • Brocha

TIEMPOS DE SECADO:
A 25°C humedad relativa 50%
• Al tacto: 1 hr
• Para repintar: 3 hrs
• Curado total: 72 hrs

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:
• Para una mejor adherencia aplique sello antes del impermeabilizar.
• Aplicar la primera capa de APLICAFLEX en toda la superficie (puede ser diluida al 10 % con agua limpia).
• Después de haber verificado el secado de la primera capa, inmediatamente aplicar la segunda capa de impermeabilizante, esta debe de aplicarse en sentido transversal a la primera capa.
• No mezcle con otros productos.

RENDIMIENTOS:
• 1 L por m2 a 1 mm
• El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y la naturaleza de la superficie
• No. De manos recomendadas: 2

ALMACENAMIENTO:

Almacene en su envase original y herméticamente cerrado, en un lugar seco, protegido de las inclemencias del tiempo y luz directa del sol.

SEGURIDAD:

• Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.
• Aplique el equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).

**VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD.

MANTENER EL RECIPIENTE CERRADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN.
NO SE INGIERA.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NOTA:

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.

NOTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

CEMENTOS CAPA garantiza que este producto cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente y está exento de defectos de fabricación, si el mismo se usa como se instruye, dentro de su vida útil y se tiene la capacidad y el conocimiento necesarios para utilizarlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto.

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe, pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta